

IC21 Intonaco Cementizio

grigio

Cod.:60102-G / Grigio

TIPOLOGIA

Intonaco di sottofondo a base di cemento grigio, calce idrata, cariche con granulometria selezionata e additivi vari, applicabile sia manualmente che con macchina intonacatrice su murature tradizionali (tufo, laterizio, pomice, ecc.) sia interne che esterne.

PREPARAZIONE

Applicare su supporti omogenei, resistenti, puliti e non eccessivamente asciutti. Superfici a muratura mista vanno trattate con rinzafo, mentre superfici lisce e calcestruzzo poco assorbente vanno trattate con primer Aggrappante. Irregolarità superiori a cm 2.5 vanno livellate con il prodotto almeno un giorno prima. Non applicare spessori superiori a cm 2 per mano; lo spessore finale desiderato deve essere ottenuto con due sole applicazioni.

POSA IN OPERA

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e applicare l'intonaco sul supporto, quindi attendere qualche istante prima di livellare con staggia in alluminio. Cessata la fase plastica, a intonaco già indurito, è possibile rabottare per ottenere una superficie civile grossolana. Rifinire gli interni con tonachina TC100, per gli esterni rifinire con rasante TC200.

Colore:	grigio
Peso specifico polvere:	1450 Kg/m ³ circa
Densità malta fresca:	1580 Kg/m ³ circa
Granulometria:	< 1.4 mm
Reazione al fuoco:	Classe A1
Consumo:	13,5 Kg/m ² per cm di spessore
Acqua d'impasto:	21% circa
Tempo di lavorabilità:	210 minuti circa
Classe:	UNI EN 998-1: Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)


AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. Si consiglia di applicare le finiture solo dopo una completa stagionatura del prodotto.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonacatura di interni ed esterni con malta cementizia premiscelata, tipo IC21 grigio della *Innovazioni Group Srl*, costituita da cemento, calce idrata, inerti calcarei selezionati (diametro massimo 1,4 mm) e additivi vari, applicata con macchina intonacatrice o a mano in spessore non inferiore a 15 mm su pareti verticali od orizzontali con l'ausilio di ogni strumento o mezzo (sesti, paraspigoli, ecc.) al fine di ottenere una superficie planare e idonea a ricevere lo strato di finitura.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

IC21 Intonaco Cementizio
bianco**TIPOLOGIA**

Intonaco di sottofondo a base di cemento grigio, calce idrata, cariche con granulometria selezionata e additivi vari, applicabile sia manualmente che con macchina intonacatrice su murature tradizionali (tufo, laterizio, pomice, ecc.) sia interne che esterne. Il prodotto è utilizzabile anche per la realizzazione di finta pietra stampata.

PREPARAZIONE

Applicare su supporti omogenei, resistenti, puliti e non eccessivamente asciutti. Superfici a muratura mista vanno trattate con rinzaffo, mentre superfici lisce e calcestruzzo poco assorbente vanno trattate con primer Aggrappante. Irregolarità superiori a cm 2.5 vanno livellate con il prodotto almeno un giorno prima. Non applicare spessori superiori a cm 2 per mano; lo spessore finale desiderato deve essere ottenuto con due sole applicazioni.

POSA IN OPERA

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e applicare l'intonaco sul supporto, quindi attendere qualche istante prima di livellare con staggia in alluminio. Cessata la fase plastica, a intonaco già indurito, è possibile rabottare per ottenere una superficie civile grossolana. Refinire gli interni con tonachina TC100, per gli esterni rifinire con rasante TC200.

Cod.:60102-B / Bianco

Colore:	bianco
Peso specifico polvere:	1450 Kg/m ³ circa
Densità malta fresca:	1580 Kg/m ³ circa
Granulometria:	< 1.4 mm
Reazione al fuoco:	Classe A1
Consumo:	13,5 Kg/m ² per cm di spessore
Acqua d'impasto:	21% circa
Tempo di lavorabilità:	210 minuti circa
Classe:	UNI EN 998-1: Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. Si consiglia di applicare le finiture solo dopo una completa stagionatura del prodotto.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonacatura di interni ed esterni con malta cementizia premiscelata, tipo IC21 bianco della **Innovazioni Group Srl**, costituita da cemento, calce idrata, inerti calcarei selezionati (diametro massimo 1,4 mm) e additivi vari, applicata con macchina intonacatrice o a mano in spessore non inferiore a 15 mm su pareti verticali od orizzontali con l'ausilio di ogni strumento o mezzo (sesti, paraspigoli, ecc.) al fine di ottenere una superficie planare e idonea a ricevere lo strato di finitura.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

IC21 Intonaco Cementizio
fibrorinforzato

Cod.:60102-F / Grigio Fibrato

TIPOLOGIA

Intonaco di sottofondo a base di cemento grigio, calce idrata, cariche con granulometria selezionata, fibre polipropileniche e additivi vari, applicabile sia manualmente che con macchina intonacatrice su murature tradizionali (tufo, laterizio, pomice, ecc.) sia interne che esterne. La presenza delle fibre riduce eventuali fessure da ritiro e incrementa le resistenze meccaniche.

PREPARAZIONE

Applicare su supporti omogenei, resistenti, puliti e non eccessivamente asciutti. Superfici a muratura mista vanno trattate con rinzaffo, mentre superfici lisce e calcestruzzo poco assorbente vanno trattate con primer Aggrappante. Irregolarità superiori a cm 2.5 vanno livellate con il prodotto almeno un giorno prima. Non applicare spessori superiori a cm 2 per mano; lo spessore finale desiderato deve essere ottenuto con due sole applicazioni.

POSA IN OPERA

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e applicare l'intonaco sul supporto, quindi attendere qualche istante prima di livellare con staggia in alluminio. Cessata la fase plastica, a intonaco già indurito, è possibile rabottare per ottenere una superficie civile grossolana. Rifinire gli interni con tonachina TC100, per gli esterni rifinire con rasante TC200.

Colore:	grigio
Peso specifico polvere:	1550 Kg/m ³ circa
Densità malta fresca:	1650 Kg/m ³ circa
Granulometria:	< 1.4 mm
Permeabilità al vapore:	$\mu < 14$
Conducibilità termica:	0,44 W/m*K
Resistenza a compressione:	3 N/mm ²
Reazione al fuoco:	Classe A1
Consumo:	13,5 Kg/m ² per cm di spessore
Acqua d'impasto:	21% circa
Tempo di lavorabilità:	210 minuti circa
Classe:	UNI EN 998-1: Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. Si consiglia di applicare le finiture solo dopo una completa stagionatura del prodotto.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonacatura di interni ed esterni con malta cementizia premiscelata fibrorinforzata, tipo IC21 fibrorinforzato della **Innovazioni Group Srl**, costituita da cemento, calce idrata, inerti calcarei selezionati (diametro massimo 1,4 mm) e additivi vari, applicata con macchina intonacatrice o a mano in spessore non inferiore a 15 mm su pareti verticali od orizzontali con l'ausilio di ogni strumento o mezzo (sesti, paraspigoli, ecc.) al fine di ottenere una superficie planare e idonea a ricevere lo strato di finitura.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.