

**TC200 Rasante**  
grigio

Cod.: 60105-G / Grigio

**TIPOLOGIA**

Rasante premiscelato per interni ed esterni, costituito da cemento grigio, fiore di calce, cariche a granulometria selezionata e additivi vari. Idoneo per la finitura civile fine di intonaci premiscelati o tradizionali.

**PREPARAZIONE**

Miscelare il prodotto in acqua con agitatore a frusta a basso numero di giri. Rapporto di miscelazione sei/sette litri di acqua pulita per sacco di prodotto.

**POSA IN OPERA**

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e successivamente stendere con frattazzo di acciaio uno strato di spessore non superiore a 2 mm per mano; rifinire con frattazzino in spugna o lamando con spatola in acciaio, secondo l'effetto estetico desiderato.

Colore:	grigio
Peso specifico polvere:	1480 Kg/m <sup>3</sup> circa
Granulometria:	< 0.8 mm
Acqua d'impasto:	23% circa
pH	alcalino
Spessore di applicazione:	< 2 mm per mano
Consumo:	1.3 Kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Tempo di sovrapposizione:	dopo 60 minuti circa
Permeabilità al vapore:	$\mu < 14$
Densità malta fresca:	1650 Kg/m <sup>3</sup>
Resistenza a compressione:	4 N/mm <sup>2</sup> circa
Classe:	UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

**IMBALLO**

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

**LEGENDA**

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Rasatura e regolarizzazione di intonaci di fondo, eseguita con malta premiscelata cementizia tipo RASANTE TC200 della **Innovazioni Group Srl** costituita da cemento grigio, calce idrata, inerti calcarei e additivi vari, da applicare a due mani con frattazzo metallico liscio e da rifinire con frattazzo di spugna al fine di ottenere una superficie a civile fine.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

**TC200 Rasante**  
**bianco**

Cod.: 60105-B / Bianco

**TIPOLOGIA**

Rasante premiscelato per interni ed esterni, costituito da cemento bianco, fiore di calce, cariche a granulometria selezionata e additivi vari. Idoneo per la finitura civile fine di intonaci premiscelati o tradizionali.

**PREPARAZIONE**

Miscelare il prodotto in acqua con agitatore a frusta a basso numero di giri. Rapporto di miscelazione sei/sette litri di acqua pulita per sacco di prodotto.

**POSA IN OPERA**

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e successivamente stendere con frattazzo di acciaio uno strato di spessore non superiore a 2 mm per mano; rifinire con frattazzino in spugna o lamando con spatola in acciaio, secondo l'effetto estetico desiderato.

Colore:	bianco
Peso specifico polvere:	1500 Kg/m <sup>3</sup> circa
Granulometria:	< 0.8 mm
Acqua d'impasto:	23% circa
Conducibilità termica:	0.38 W/m*K
pH	alcalino
Spessore di applicazione:	< 2 mm per mano
Consumo:	1.2 Kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Tempo di sovrapposizione:	dopo 60 minuti circa
Permeabilità al vapore:	$\mu < 14$
Densità malta fresca:	1650 Kg/m <sup>3</sup>
Resistenza a compressione:	4 N/mm <sup>2</sup> circa
Classe:	UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

**IMBALLO**

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

**LEGENDA**

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Rasatura e regolarizzazione di intonaci di fondo, eseguita con malta premiscelata cementizia tipo RASANTE TC200 della **Innovazioni Group Srl** costituita da cemento bianco, calce idrata, inerti calcarei e additivi vari, da applicare a due mani con frattazzo metallico liscio e da rifinire con frattazzo di spugna al fine di ottenere una superficie a civile fine.

**TC200 Rasante**  
grigio per calcestruzzo

Cod.: 60106-G / Grigio x calcestruzzo

**TIPOLOGIA**

Rasante premiscelato costituito da cemento grigio, fiore di calce, cariche a granulometria selezionata e additivi vari. Idoneo per la finitura civile fine di interni ed esterni, utilizzabile anche per la rasatura del calcestruzzo e di plastici rugosi purché privi di parti incoerenti e/o in fase di distacco.

**PREPARAZIONE**

Miscelare il prodotto in acqua con agitatore a frusta a basso numero di giri. Rapporto di miscelazione sette/otto litri di acqua pulita per sacco di prodotto.

**POSA IN OPERA**

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e successivamente stendere con frattazzo di acciaio uno strato di spessore non superiore a 2 mm per mano; rifinire con frattazzino in spugna o lamando con spatola in acciaio, secondo l'effetto estetico desiderato.

Colore:	grigio
Peso specifico polvere:	1480 Kg/m <sup>3</sup> circa
Granulometria:	< 0.8 mm
Acqua d'impasto:	23% circa
pH	alcalino
Spessore di applicazione:	< 2 mm per mano
Consumo:	1.3 Kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Tempo di sovrapposizione:	dopo 60 minuti circa
Densità malta fresca:	1650 kg/m <sup>3</sup>
Classe:	UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunta di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. Si consiglia di applicare le finiture dopo il completamento della stagionatura.

**IMBALLO**

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

**LEGENDA**

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Rasatura e regolarizzazione di intonaci di fondo, eseguita con malta premiscelata cementizia tipo RASANTE TC200 della **Innovazioni Group Srl** costituita da cemento grigio, calce idrata, inerti calcarei e additivi vari, da applicare a due mani con frattazzo metallico liscio e da rifinire con frattazzo di spugna al fine di ottenere una superficie a civile fine.

**TC200 Rasante**  
bianco per calcestruzzo

Cod.: 60106-B / Bianco x  
calcestruzzo

**TIPOLOGIA**

Rasante premiscelato costituito da cemento bianco, fiore di calce, cariche a granulometria selezionata e additivi vari. Idoneo per la finitura civile fine di interni ed esterni, utilizzabile anche per la rasatura del calcestruzzo e di plastici purché privi di parti incoerenti e/o in fase di distacco.

**PREPARAZIONE**

Miscelare il prodotto in acqua con agitatore a frusta a basso numero di giri. Rapporto di miscelazione sette/otto litri di acqua pulita per sacco di prodotto.

**POSA IN OPERA**

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e successivamente stendere con frattazzo di acciaio uno strato di spessore non superiore a 2 mm per mano; rifinire con frattazzino in spugna o lamando con spatola in acciaio, secondo l'effetto estetico desiderato.

Colore:	bianco
Peso specifico polvere:	1480 Kg/m <sup>3</sup> circa
Granulometria:	< 0.8 mm
Acqua d'impasto:	23% circa
pH	alcalino
Spessore di applicazione:	< 2 mm per mano
Consumo:	1.3 Kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Tempo di sovrapplicazione:	dopo 60 minuti circa
Densità malta fresca:	1650 Kg/m <sup>3</sup>
Classe:	UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)



**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunta di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. Si consiglia di applicare le finiture dopo il completamento della stagionatura.

**IMBALLO**

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

**LEGENDA**

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Rasatura e regolarizzazione di intonaci di fondo, eseguita con malta premiscelata cementizia tipo RASANTE TC200 della **Innovazioni Group Srl** costituita da cemento bianco, calce idrata, inerti calcarei e additivi vari, da applicare a due mani con frattazzo metallico liscio e da rifinire con frattazzo di spugna al fine di ottenere una superficie a civile fine.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.