

**TIPOLOGIA**

Malta da finitura fine costituita da fiore di calce, cariche a granulometria selezionata e additivi vari. Prodotto altamente traspirante, risulta idoneo per la finitura di interni. Applicabile su IC21, TC100 e TC200.

Cod.:60107 / Bianco

**PREPARAZIONE**

Miscelare il prodotto in acqua con agitatore a frusta a basso numero di giri. Rapporto di miscelazione:8 litri di acqua per sacco di prodotto.

**POSA IN OPERA**

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e successivamente stendere sul supporto con frattazzo di acciaio uno strato di spessore non superiore a 1 mm per mano. Rifinire con frattazzino in spugna o con spatola in acciaio secondo l'effetto desiderato.

Colore:	bianco
Granulometria:	< 150 micron
Acqua d'impasto:	40% circa
pH:	alcalino
Spessore di applicazione:	1 mm
Consumo:	1 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Tempo di sovrapplicazione:	dopo 60 minuti
Classe: UNI EN 998-1:	malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Su intonaci di fondo irregolari applicare preliminarmente due mani di TC100 o TC200 in modo da evitare la formazione di spessori troppo elevati. Non applicare su supporti a base gesso. Evitare l'aggiunta di acqua in fase di lavorazione.

**IMBALLO**

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

**LEGENDA**

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Esecuzione di finitura liscia per interni con malta premiscelata fine, tipo MARMORINO della **Innovazioni Group Srl**, costituita calce idrata, cariche carbonatiche micronizzate (granulometria inferiore a 0,1 mm) e additivi vari. L'applicazione dovrà essere effettuata a due mani con spatola metallica.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.