

Massetto Tradizionale**TIPOLOGIA**

Premiscelato in polvere costituito da cemento grigio, cariche a granulometria selezionata e additivi vari risulta idoneo per la preparazione di sottofondi tradizionali ad essiccazione normale. E' utilizzabile per interni ed esterni e rappresenta un supporto idoneo per incollaggio di piastrelle di qualsiasi tipo e formato.

Cod: 60300 / Grigio

PREPARAZIONE

Miscelare il prodotto con acqua pulita ed amalgamare il tutto con agitatore a frusta a basso numero di giri per piccoli lavori, oppure impastare in betoniera da cantiere o in mescolatrici a coclea. Rapporto di miscelazione: due/tre litri di acqua per sacco di prodotto.

POSA IN OPERA

I supporti da ricoprire con questo prodotto devono essere coerenti, privi di efflorescenze, oli o grassi. Ottenuto un impasto tipo "terra umida", utilizzare il prodotto come un classico sottofondo sabbia-cemento. Il massetto, adeguatamente compattato, deve essere stagiato fino al livello desiderato e quindi rifinito con frattazzo o con macchina a disco rotante. La superficie così ottenuta deve risultare omogenea e non devono essere presenti parti incoerenti.

Colore:	Grigio
Granulometria:	< 3 mm
Acqua d'impasto:	13% circa
Consumo:	20 Kg/m ² per cm di spessore
Spessore di applicazione:	3-6 cm
Resistenza a compressione:	> 10 N/mm ²

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare su fondi particolarmente assorbenti. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. I rivestimenti potranno essere applicati dopo che il massetto avrà completato la stagionatura (variabile in funzione degli spessori e delle condizioni climatiche).

IMBALLO

Sacco di carta da kg 30 su pallet da 1680 kg.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I massetti saranno realizzati con un premiscelato secco cementizio pronto all'uso, tipo MASSETTO TRADIZIONALE della *Innovazioni Group Srl*, costituito da cemento grigio, sabbie selezionate e additivi vari. Il prodotto dovrà essere impastato in betoniera con sola acqua e posato in opera con consistenza di terra umida.