

Fill color 0-2
(stucco per fughe)
TIPOLOGIA

Stucco in polvere idrofugato a base di cemento, pigmenti colorati e opportuni additivi. Idoneo per stuccatura liscia fino a 2 mm di piastrelle ceramiche, gres porcellanato, marmi e pietre naturali.

PREPARAZIONE

In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il prodotto e miscelare con agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare alcuni minuti e quindi riagitare fino a ottenere un impasto semidenso e privo di grumi. Rapporto di miscelazione: 1,7 lt di acqua per sacco da kg 5.

POSA IN OPERA

Applicare con spatola o racla in gomma o con spugne per stucchi in pasta. Eventuali tracce di oli, sporco, efflorescenze e polveri devono essere rimossi prima dell'applicazione. La pulizia finale dovrà essere eseguita con apposite spugne e acqua pulita.

Colore:	Bianco o colorato
---------	-------------------

Granulometria:	< 0,3 mm
----------------	----------

Acqua d'impasto:	30% circa
------------------	-----------

Peso specifico della polvere:	1300 Kg/m ³
-------------------------------	------------------------

Flessibilità:	media
---------------	-------

Resistenza a oli e grassi:	buona
----------------------------	-------

Resistenza a compressione:	30 N/mm ²
----------------------------	----------------------

Consumo:	Variabile in funzione dei formati
----------	-----------------------------------

Transitabilità:	dopo 24 ore
-----------------	-------------

Durata dell'impasto:	60 minuti circa
----------------------	-----------------


AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

IMBALLO

Sacco da kg 25 su pallet da kg 1600.

Sacco da kg 5 su pallet da kg 1000.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

La stuccatura a finitura liscia ed effetto levigato di piastrelle ceramiche, gres porcellanato, marmi e pietre naturali sarà eseguita con stucco professionale ad alte prestazioni, a elevata durezza e ridotto assorbimento d'acqua, tipo FILL COLOR della *Innovazioni Group Srl*. Le fughe devono essere asciutte, pulite dai residui d'adesivo e da parti friabili. Applicare lo stucco con spatola o racla di gomma dura; la pulizia finale sarà effettuata con apposite spugne e acqua pulita. Dovranno essere rispettati i giunti di dilatazione e frazionamento esistenti.


Fill-Color (Stucco per fughe)

Tabella dei consumi Fill-Color 0-2


Rivestimento tipo	Formato cm.	Spessore mm	Larghezza fuga mm	Consumo g/m ²
Mosaico	20 x 20	3	1	520

Tabella dei consumi Fill-Color 2-15


Rivestimento tipo	Formato cm.	Spessore mm	Larghezza fuga mm	Consumo g/m ²
Piastrella	10 x 10	10	5	2500
Piastrella	15 x 15	7	4	760
Piastrella	20 x 20	8	3	510
Piastrella	30 x 30	10	5	605
Piastrella	30 x 30	14	5	975
Piastrella	40 x 40	10	7	735
Piastrella	50 x 50	10	10	850
Klinker	12,5 x 12,5	12	7	2030

Cartella Colori
Colori Disponibili


Bianco




Avorio




Grigio Luce




Manhattan




Grigio Cemento




Antracite



Jasmin



Bahama Beige



Magnolia



Cotto

Colori su richiesta



Marrone



Tabacco



Giallo



Bermuda Blu



Rosso

N.B.: I colori della presente cartella sono da ritenersi puramente indicativi, per maggiori info contattare l'agente di riferimento.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.