

Rapid Floor

(massetto essiccazione rapida)

Cod: 603002/ Grigio

TIPOLOGIA

Massetto cementizio a ritiro compensato adatto per la preparazione di sottofondi a essiccazione semirapida. Supporto idoneo per l'incollaggio di tutti i tipi di piastrelle e parquets.

PREPARAZIONE

Miscelare il prodotto con acqua pulita e amalgamare il tutto con agitatore a frusta a basso numero di giri per piccoli lavori, oppure impastare in betoniera da cantiere. Rapporto di miscelazione: due/tre litri di acqua per sacco di prodotto.

POSA IN OPERA

I supporti da ricoprire con questo prodotto devono essere coerenti, privi di efflorescenze, oli o grassi. Predisporre lungo le pareti perimetrali e gli elementi in elevazione un nastro di materiale comprimibile dello spessore di 7-10 mm. Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, utilizzare il prodotto come un classico sottofondo sabbia-cemento (tipo terra umida). Il massetto, adeguatamente compattato, deve essere stagiato fino al livello desiderato e quindi rifinito con frattazzo o con macchina a disco rotante. La superficie così ottenuta deve risultare omogenea e non devono essere presenti parti incoerenti.

Colore:	Grigio
Spessore di applicazione:	da 3 a 6 cm
Granulometria:	< 3 mm
Acqua d'impasto:	11% circa
Tempo di lavorabilità:	30 minuti circa
Consumo:	19 Kg/m ² per cm di spessore
Resistenza a flessione:	2 N/mm ² circa
Resistenza a compressione:	20 N/mm ² circa
Resistenza al fuoco	Classe 0
Ceramica:	Dopo 48 ore
Cotto e pietre naturali	Dopo 72 ore
Parquets, Moquette. Etc.	Dopo 10 giorni


AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Porre attenzione nelle giornate ventose.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

I massetti saranno realizzati con un premiscelato cementizio a rapido indurimento pronto all'uso, tipo massetto RAPID FLOOR della *Innovazioni Group Srl*, costituito da cemento grigio, sabbie selezionate e additivi vari. Il prodotto dovrà essere impastato in betoniera con sola acqua e posato in opera con consistenza di terra umida.