

Autolivellante
Massetto autolivellante

Cod: 603004/ Grigio

TIPOLOGIA

Massetto autolivellante pompabile idoneo per la preparazione di sottofondi a essiccazione medio-rapida e ritiro compensato. È utilizzabile per interni e risulta essere un supporto idoneo per incollaggio di piastrelle di qualsiasi tipo.

PREPARAZIONE

I supporti da ricoprire con questo prodotto devono essere coerenti, privi di efflorescenze, oli o grassi. Predispone, lungo le pareti perimetrali e gli elementi in elevazione, un nastro di materiale comprimibile dello spessore di 0,5-1 cm e alto almeno quanto il massetto da realizzare. Procedere alla stesura di fogli di polietilene su tutta la superficie della gettata, avendo cura di sovrapporre le giunzioni per almeno 30 cm e di far uscire il foglio sulle pareti di qualche centimetro oltre la banda comprimibile.

POSA IN OPERA

Il MASSETTO AUTOLIVELLANTE viene impastato mediante mescolatore orizzontale collegato direttamente alla stazione silo e inviato al punto della posa tramite pompa a vite continua oppure mediante apposita macchina impastatrice continua che tramite un tubo flessibile consentirà l'invio del materiale nel punto di utilizzo. Il prodotto va distribuito iniziando dalle zone di maggior spessore e livellato con barra livellatrice. La massima superficie realizzabile senza frazionamento è di 30 m². In fase di applicazione si consiglia l'impiego di un rullo frangibolle.

Colore:	Grigio
Granulometria:	< 3 mm
Acqua d'impasto:	16% circa
Tempo di lavorabilità:	30 minuti circa
Spessore di applicazione:	da 3 a 6 cm
Resa:	19 Kg/m ² per cm di spessore
Resistenza a flessione:	2 N/mm ² circa
Resistenza a compressione:	20 N/mm ² circa
Reazione al fuoco:	Classe 0
Pedonabilità:	48 ore
Attesa per l'incollaggio:	28 giorni


AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600 o sfuso in silos.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Il sottofondo sarà realizzato con massetto cementizio autolivellante, tipo AUTOLIVELLANTE della **Innovazioni Group Srl**, per uno spessore compreso tra 3 e 6 cm. Il massetto andrà frazionato in corrispondenza di aperture nelle pareti o di eventuali sporgenze, inserendo un setto separatore nel massetto durante la messa in opera o provvedendo a sezionare il massetto stesso a indurimento avvenuto. Il massetto dovrà avere una resistenza a compressione a 28 gg di 20 N/mm². Prima di procedere alla realizzazione del massetto, sul supporto dovrà essere steso un foglio di polietilene (spessore minimo 0,2 mm) sormontato di 25 cm e rimontato sulla parete di 10-15 cm. Le giunzioni andranno sigillate con nastro adesivo resistente all'acqua. Lungo le pareti e sui pilastri verrà predisposto un nastro di materiale impermeabile e comprimibile dello spessore di 0,7-1 cm e alto almeno quanto il massetto da realizzare.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.