Adesivo Extra C1

TIPOLOGIA
L'adesivo EXTRA è costituito da cemento bianco o grigio, cariche selezionate, resine in polvere e additivi vari, risulta idoneo per la posa (all'interno) di piastrelle assorbenti e di piccolo formato. Sono supporti idonei gli intonaci cementizi, le malte bastarde e i massetti cementizi.

Cod: 60306-G/ Grigio
Cod: 60306-B / Bianco

PREPARAZIONE
Versare il contenuto del sacco in un contenitore con circa 7,5 litri di acqua pulita e miscelare con trapano a basso numero di giri. Lasciare riposare per almeno cinque minuti, riagitare leggermente fino a ottenere un impasto esente da grumi.

POSA IN OPERA
Stendere il collante con la spatola dentata nello spessore idoneo al formato delle piastrelle, avendo cura di pressarlo inizialmente al supporto con la parte liscia della spatola. Questa operazione consente di livellare il sottofondo, inglobare la polvere eventualmente presente, uniformare gli assorbimenti per sfruttare al massimo il tempo aperto e il tempo di registrazione. Verificare durante la posa delle piastrelle che sulla superficie dell'adesivo non si sia formata una pellicola superficiale; in questo caso ripassare la spatola dentata con adesivo fresco.

Colore:	Bianco, Grigio
Acqua d'impasto:	28% circa
Tempo aperto:	10 minuti circa
Consumo:	3/4 kg/m² in funzione dei formati
Adesione su calcestruzzo a 28gg:	> 0,5 N/mm²
pH:	Alcalino
Durata dell'impasto:	480 minuti circa
Flessibilità:	Bassa
Classificazione:	C1
Classe: UNI EN 12004:	Adesivo cementizio per pavimentazioni (non adatto per usi esterni)

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare su fondi particolarmente assorbenti. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare su sottofondi a base gesso.

IMBALLO
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a tre mesi.

LEGENDA
I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
I rivestimenti ceramici interni in monocottura e di piccolo formato dovranno essere incollati con adesivo cementizio in polvere, tipo ADESIVO EXTRA BIANCO della ***Innovazioni Group Srl***, a base di cemento bianco o grigio, cariche carbonatiche selezionate, resine in polvere e additivi specifici. Le superfici di posa devono essere solide, prive di polvere e/o sostanze oleose. Per la stesura dovrà essere utilizzata una spatola dentata adeguata al formato degli elementi da incollare. Dovranno essere rispettati i giunti elastici di frazionamento ogni ____ m2 di superficie continua

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.