

Adesivo SG40 C2TE
TIPOLOGIA

L'adesivo SG40 è costituito da cemento bianco o grigio, sabbie silicee e carbonatiche selezionate, resine in polvere e additivi vari. Risulta idoneo per la posa (all'interno e all'esterno) di gres porcellanato, piastrelle di ceramica, marmi e grandi formati. Sono supporti idonei gli intonaci cementizi, le malte bastarde e i massetti cementizi. SG40 risulta idoneo anche per la posa di piastrelle in sovrapposizione. Supporti a base gesso dovranno essere preventivamente trattati con primer SG1 o Aggrappante.

PREPARAZIONE

Versare il contenuto del sacco in un contenitore con circa otto litri di acqua pulita e miscelare con trapano a basso numero di giri. Lasciare riposare per almeno cinque minuti, riagitare leggermente fino a ottenere un impasto esente da grumi.

POSA IN OPERA

Stendere il collante con la spatola dentata nello spessore idoneo al formato delle piastrelle, avendo cura di pressarlo inizialmente al supporto con la parte liscia della spatola. Questa operazione consente di livellare il sottofondo, inglobare la polvere eventualmente presente, uniformare gli assorbimenti per sfruttare al massimo il tempo aperto e il tempo di registrazione. Verificare durante la posa delle piastrelle che sulla superficie dell'adesivo non si sia formata una pellicola superficiale; in questo caso ripassare la spatola dentata con adesivo fresco. In caso di posa in ambienti soggetti a forte traffico, all'esterno e su pavimenti riscaldanti, è necessario utilizzare la tecnica della doppia spalmatura.

Cod: 60307-G / Grigio
 Cod: 60307-B / Bianco

Colore:	Bianco, Grigio
Acqua d'impasto:	30% circa
Tempo aperto:	30 minuti circa
Consumo:	3/5 Kg/m ² in funzione dei formati
Adesione su calcestruzzo a 28gg.:	Grigio > 2 N/mm ² Bianco > 2 N/mm ²
pH:	Alcalino
Durata dell'impasto:	480 minuti circa
Flessibilità:	Ottima
Peso specifico della polvere:	1215 kg/m ³ circa
Densità della malta fresca:	1550 kg/m ³ circa
Classificazione:	C2TE
Classe:	UNI EN 12004: Adesivo cementizio per pavimentazioni interne/esterne


AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali, si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C..

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a tre mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

I pavimenti e i rivestimenti interni ed esterni dovranno essere incollati con adesivo cementizio in polvere, flessibile e ad alte prestazioni, tipo ADESIVO SG40 della *Innovazioni Group Srl*, a base di cemento bianco o grigio, sabbie silicee e carbonatiche selezionate, resine sintetiche e additivi specifici. Le superfici di posa devono essere solide, prive di polvere e/o sostanze oleose. Per la stesura dovrà essere utilizzata una spatola dentata adeguata al formato degli elementi da incollare. Dovranno essere rispettati i giunti elastici di frazionamento ogni ___ m2 di superficie continua. Per elementi di grosso formato e per la posa all'esterno l'incollaggio dovrà essere effettuato con la tecnica della doppia spalmatura.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.