IMPERMEABILIZZAZIONE

Imper Sud 2C

(guaia bicomponente)

Cod: 60400 / Grigio

TIPOLOGIA
Guaina elastica cementizia bicomponente. Studiata per l'impermeabilizzazione di bagni, terrazzi, balconi, piscine, vasche e strutture in calcestruzzo.
Kit costituito da due componenti:
A. Premiscelato in polvere (24 kg)
B. Liquido (8 kg).

PREPARAZIONE
Versare tutto il contenuto della tanica (Componente B) in un recipiente pulito, aggiungere il contenuto del sacco (Componente A) e miscelare lentamente con trapano a basso numero di giri facendo attenzione a non lasciare grumi. EVITARE L'AGGIUNTA DI ACQUA. La superficie di applicazione della guaina deve essere asciutta, solida, priva di polvere ed esente da sostanze oleose.

POSA IN OPERA
Stendere con frattazzo di acciaio una prima mano di malta in modo da lisciare il supporto. A essiccazione avvenuta, applicare una seconda mano a rasare, prestando attenzione a sigillare bene gli angoli. Tra la prima e la seconda mano, si consiglia di annegare una rete in fibra di vetro (antialcali), in modo da formare un'armatura e incrementare le resistenze meccaniche. Su supporti particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione preventiva del primer SG1 o Aggrappante. A indurimento avvenuto (almeno 15 giorni) bisognerà procedere alla posa delle piastrelle utilizzando per l'incollaggio l'adesivo SG40. Superfici superiori a 25 m² dovranno essere frazionate con giunti di dilatazione.

Aspetto componente A: Aspetto componente B:	sacco polvere grigia fusto liquido bianco
Rapporto miscelazione (Liquido-polvere):	1-3
Resa media per confezione:	7-8 m² (per 2 mm di spessore)
Tempo di lavorabilità:	< 60 minuti

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare su fondi particolarmente assorbenti. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non utilizzare nei serbatoi per acqua potabile. Evitare l'applicazione nelle giornate calde e ventose o su supporti gelati.

IMBALLO
Sacco di carta da kg 24 e tanica da kg 8 su pallet (da 48 Kit).

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA
I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalle condizioni climatiche e dalla metodologia di posa

VOCE DI CAPITOLATO
L'impermeabilizzazione dovrà essere eseguita con malta elastica bicomponente, tipo IMPER SUD della ***Innovazioni Group Srl***, costituita da cemento, sabbie silicee selezionate, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa. L'applicazione dovrà essere effettuata in due mani con spatola metallica per uno spessore finale non inferiore a 2 mm.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.