

TIPOLOGIA

Guaina cementizia elastica monocomponente, costituita da cemento grigio, sabbie silicee, resine in polvere e additivi vari. Monoflex risulta idonea per l'impermeabilizzazione di bagni, docce, balconi, tetti, piscine, ecc. Possiede una buona elasticità e può essere utilizzata come rasatura impermeabile di strutture in calcestruzzo e intonaci cementizi.

PREPARAZIONE

Verificare che le superfici da trattare siano pulite, coerenti, e prive di parti friabili o sostanze oleose. Versare il contenuto del sacco in un contenitore con circa 3,5 litri di acqua pulita e miscelare con trapano a basso numero di giri. Lasciare riposare per almeno cinque minuti, riagitare leggermente fino a ottenere un impasto esente da grumi.

POSA IN OPERA

Per superfici particolarmente assorbenti si consiglia il trattamento preliminare con primer SG1 o Aggrappante. L'applicazione va fatta a due mani con l'ausilio di una spatola metallica liscia. Tra la prima e la seconda mano si consiglia di annegare una rete in fibra di vetro antialcali. La seconda mano va applicata dopo qualche ora dalla prima mano. A indurimento avvenuto (almeno 15 giorni) bisognerà procedere alla posa delle piastrelle utilizzando per l'incollaggio l'adesivo SG 40. Superfici superiori a 25 m² dovranno essere frazionate con giunti di dilatazione.

Colore:	grigio
Acqua d'impasto:	16% circa
Tempo di lavorabilità:	30 minuti circa
Consumo:	1,6 kg/m ² circa per mm di spessore
pH:	alcalino

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare su fondi particolarmente assorbenti. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Applicare la seconda mano solo dopo il completo asciugamento della precedente. Non utilizzare nei serbatoi per acqua potabile. Evitare l'applicazione nelle giornate calde e ventose, o su supporti gelati. Proteggere Monoflex dalla pioggia nelle 24 ore successive all'applicazione. Dosare l'acqua in rapporto costante per ogni sacco.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 20 su pallet da kg 1500.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

L'impermeabilizzazione dovrà essere eseguita con malta elastica monocomponente, tipo MONOFLEX della **Innovazioni Group Srl**, costituita da cemento, sabbie silicee selezionate, speciali resine acriliche in polvere e additivi vari. Il prodotto dovrà essere impastato con acqua e l'applicazione dovrà essere effettuata in due mani con spatola metallica per uno spessore finale non inferiore a 2 mm. Tra la prima e la seconda mano si dovrà interporre, una rete in fibra di vetro alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm.