

Cod: 60402 / Grigio

TIPOLOGIA

Malta cementizia ad effetto osmotico costituita da speciali leganti, sabbie selezionate, idrofugo e additivi vari. Idonea per l'impermeabilizzazione di superfici interne ed esterne di scantinati, muri di fondazione, canali di irrigazione e supporti cementizi interessati dalla presenza di acqua anche in leggera controspinta.

PREPARAZIONE

La superficie di applicazione deve essere pulita, solida, priva di polvere ed esente da sostanze oleose. Parti sfarinanti o in fase di distacco devono essere preventivamente rimosse. Eventuali fessure presenti devono essere ripristinate con malta RC40. Bagnare a rifiuto il supporto qualche minuto prima dell'applicazione di OSMOCEM evitando di impiegare il prodotto in presenza di ristagni d'acqua.

POSA IN OPERA

Impastare il prodotto con acqua pulita mediante agitatore a frusta a basso numero di giri per circa due minuti e lasciare riposare per circa 5 minuti. Riagitare l'impasto per qualche istante e applicare il prodotto con pennello in due/tre mani incrociate. Lo spessore finale dovrà essere di circa 2-3mm. Nel caso di applicazione con frattazzo metallico liscio la prima mano dovrà essere applicata necessariamente a pennello. Le riprese successive devono essere eseguite entro qualche ora in funzione dell'assorbimento del supporto.

Aspetto:	polvere grigia o bianca
Acqua d'impasto:	21% circa
Tempo di lavorabilità:	30 minuti circa
Consumo:	1,6 kg/m ² per mm di spessore
Granulometria	< 0,5 mm
Resistenza a compressione:	> 25N/mm ²
Resistenza a flessione:	> 6 N/mm ²

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare su fondi particolarmente assorbenti. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non utilizzare nei serbatoi per acqua potabile. Evitare l'applicazione nelle giornate calde e ventose o su supporti gelati. Non applicare su superfici flessibili o pedonabili. Non aggiungere acqua al prodotto impastato. Il prodotto fresco deve essere protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Non applicare su supporti a base gesso o su rivestimenti plastici. Non utilizzare il prodotto per la risoluzione di problemi di condensa interna.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

L'impermeabilizzazione di superfici cementizie interne ed esterne soggette alla presenza di acqua avverrà mediante l'impiego della malta cementizia osmotica bianca o grigia tipo OSMOCEM della **Innovazioni Group Srl**. L'applicazione prevede, una volta saturata la superficie da trattare con acqua, la stesura con pennello o spatola liscia del prodotto a più mani incrociate tra di loro.