

Cod: 60500 / Grigio

TIPOLOGIA

Intonaco premiscelato termoisolante, costituito da cemento grigio, cariche selezionate, perle di polistirolo e additivi vari. Idoneo per l'intonacatura di interni ed esterni, garantisce un buon grado di isolamento termico ed elimina i ponti termici.

PREPARAZIONE

I supporti devono essere liberi da polvere, eventuali tracce di olio o sporco devono essere preventivamente rimosse. Qualche giorno prima dell'applicazione è necessario trattare le parti in calcestruzzo con un rinzafo cementizio. Le fasce devono essere realizzate con lo stesso materiale.

POSA IN OPERA

Inumidire (se necessario) il supporto qualche ora prima dell'applicazione dell'intonaco. Applicare il prodotto manualmente con cazzuola o con macchina intonacatrice. L'applicazione dovrà avvenire a più strati cercando di sovrapporre lo strato successivo quando il precedente avrà iniziato la presa. Livellare con staggia in alluminio senza comprimere il prodotto. Sui giunti cls/laterizio è consigliabile applicare delle fasce di rete in fibra di vetro anti alcali. A indurimento avvenuto la superficie dell'intonaco va grattata con apposito robot. Una volta terminato il periodo di stagionatura il prodotto va rifinito con il rasante Rasotherm applicato in due mani con interposta una rete in fibra di vetro antialcali. In caso di applicazione manuale il prodotto va impastato in betoniera per circa 5 minuti. In caso di applicazione meccanica è necessario l'impiego di un "miscelatore a pale chiuse" e di un polmone idoneo per l'applicazione di intonaci alleggeriti.

Colore:	grigio
Granulometria:	6 2 mm
Acqua d'impasto:	72% circa
Peso specifico della polvere:	350 kg/m ³ circa
Densità della malta fresca:	580 kg/m ³ circa
Conducibilità termica:	0,070 W/mK
Resa:	1m ² con un sacco per 4cm di spessore
Assorbimento d'acqua:	W0
Spessore massimo a più mani:	6cm

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunta di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. Non applicare su supporti deboli, superfici tinteggiate, murature umide per risalita capillare.

IMBALLO

Sacco di carta da 60lt su pallet da 40 sacchi.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metologia di posa.