

Rasotherm
rasante per cappotto

Cod: 60501-B / Bianco
Cod: 60501-G / Grigio

TIPOLOGIA

Rasante-collante premiscelato costituito da cemento grigio o bianco, fiore di calce, cariche a granulometria selezionata e additivi vari. Idoneo per l'incollaggio e la rasatura dei pannelli di polistirolo nei sistemi di rivestimento a cappotto.

PREPARAZIONE

Miscelare il prodotto in acqua con agitatore a frusta a basso numero di giri. Rapporto di miscelazione sei/sette litri di acqua pulita per sacco di prodotto. Il supporto deve essere libero da polvere, eventuali tracce di olio o sporco devono essere preventivamente rimosse.

POSA IN OPERA

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e successivamente riagitare e incollare i pannelli; applicare l'adesivo (a righe con spatola dentata o in punti con cazzuola) e disporre i pannelli sfalsati, combacianti perfettamente fra di loro, avendo cura di fissarli meccanicamente mediante appositi tasselli. Rasare la superficie con spatola metallica annegando una rete in fibra di vetro alcali resistente. Prima dell'applicazione del rivestimento decorativo (Silicolor, Silancolor o Quarzoplast) lasciare stagionare il rasante per almeno una settimana.

Colore:	Bianco, Grigio
Granulometria:	< 0.8 mm
Acqua d'impasto:	23% circa / Bianco 25% circa / Grigio
Peso specifico della polvere:	1530 kg/m ³ circa
pH:	alcalino
Spessore di applicazione:	< 2 mm per mano
Consumo per la rasatura:	1.3 kg/m ² per mm di spessore
Consumo per l'incollaggio:	4-6 kg/m ²
Tempo di sovrapposizione:	dopo 90 minuti circa
Densità della malta fresca:	1680 kg/m ³
Classe:	UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)



AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunta di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. Si consiglia di applicare le finiture dopo il completamento della stagionatura.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

L'incollaggio e la rasatura con l'annegamento della rete di armatura di pannelli di polistirolo, saranno realizzati con l'adesivo premiscelato secco di colore grigio o bianco, tipo Rasotherm per cappotto prodotto dalla **Innovazioni Group Srl**, a base di cemento grigio o bianco, sabbie selezionate e additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione. La granulometria dovrà essere inferiore a 0,8 mm. La superficie della muratura dovrà presentarsi esente da polvere, tracce d'olio o prodotti di scasseratura, efflorescenze saline o fuliggine. Per incollare i pannelli, l'adesivo va applicato a righe con spatola dentata o in punti con cazzuola. **Consumo medio: come rasante 3,5 kg/m²; come adesivo 4-6 kg/m².**

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.