

TIPOLOGIA

Premiscelato termoisolante costituito da cemento grigio, cariche selezionate, perle di polistirolo e additivi vari. Ideale per la realizzazione di massetti alleggeriti. Applicabile sia all'interno che all'esterno garantisce un buon grado di isolamento termico.

PREPARAZIONE

Impastare il prodotto con acqua in betoniera (circa 5 minuti) o con macchina intonacatrice impiegando un polmone idoneo. Il supporto deve essere libero da polvere, eventuali tracce di olio o sporco devono essere preventivamente rimosse. Le fasce, se eseguite, devono essere realizzate con lo stesso materiale.

POSA IN OPERA

Inumidire (se necessario) il sottofondo. Applicare il prodotto manualmente o con macchina intonacatrice. Portare il massetto alle altezze previste e livellare con staggia in alluminio. Una volta terminato il periodo di stagionatura (28 giorni) verificare che il massetto sia asciutto ed applicare un massetto tradizionale in sovrapposizione. La posa dei pavimenti dovrà avvenire solo dopo una completa stagionatura di quest'ultimo.

Colore:	grigio
Granulometria:	< 3 mm
Acqua d'impasto:	60% circa
Peso specifico della polvere:	350 kg/m ³ circa
Conducibilità termica:	0,090 W/mK
Resa:	4m ² /sacco per cm di spessore
Spessore di applicazione:	4-10 cm



AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunta di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose o piovose né su superfici interessate da forte irradiazione solare. Non applicare su supporti deboli o sottofondi umidi per risalita capillare. Non applicare i pavimenti direttamente su Isolfloor.

IMBALLO

Sacco di carta da 60lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a tre mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.