

TIPOLOGIA

Rasante-collante in pasta, altamente flessibile, costituito da resine in dispersione, cariche selezionate e additivi vari, idoneo per l'incollaggio e la rasatura armata di pannelli in polistirene nei sistemi di rivestimento a cappotto. Il prodotto deve essere miscelato con cemento Portland 32.5 in rapporto 1-0,8.

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere libero da polvere, eventuali tracce di olio o sporco devono essere preventivamente rimosse. Aggiungere al prodotto la giusta quantità di cemento Portland e agitare con frusta a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

POSA IN OPERA

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e successivamente incollare i pannelli; applicare l'adesivo (a righe con spatola dentata o in punti con cazzuola) e disporre i pannelli sfalsati, combacianti perfettamente fra di loro, avendo cura di fissarli meccanicamente mediante appositi tasselli. Rasare la superficie con spatola metallica annegando una rete in fibra di vetro alcali resistente. Prima dell'applicazione del rivestimento decorativo (Silicolor, Silancolor o Quarzoplast) lasciare stagionare il rasante per almeno una settimana.

Colore:	Bianco / Grigio
Granulometria:	< 0.6 mm
Rapporto Alpharaso/cemento:	1-0,8
Spessore di applicazione:	< 2 mm per mano
Consumo per l'incollaggio:	3 kg/m2 circa
Consumo per la rasatura:	3 kg/m2 circa
Tempo di sovrapposizione:	dopo 90 minuti circa
Contenuto di solidi:	65%



AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunta di altri materiali (oltre al cemento). Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose o in caso di pioggia. Si consiglia di applicare i rivestimenti colorati solo dopo il completamento della stagionatura.

IMBALLO

Secchi da kg 25 su pallet da 36 pezzi.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a dodici mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

L'incollaggio e la rasatura con l'annegamento della rete di armatura di pannelli di polistirolo, saranno realizzati con il rasante-collante in pasta, tipo Alpharaso prodotto dalla **Innovazioni Group Srl**, a base di resine in dispersione, sabbie selezionate e additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione. La granulometria dovrà essere inferiore a 0,6 mm. La superficie della muratura dovrà presentarsi esente da polvere, tracce d'olio o prodotti di scasseratura, efflorescenze saline o fuliggine. Per incollare i pannelli, l'adesivo va applicato a righe con spatola dentata o in punti con cazzuola. Consumo medio: come rasante 3kg/m2; come adesivo 3kg/m2.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.