

TIPOLOGIA

Primer acrilsilossanico idoneo per regolarizzare l'assorbimento dei rivestimenti acrilsilossanici successivi. SILANPRIMER è costituito da resine acriliche e silossaniche e additivi vari.

Cod: 60611

PREPARAZIONE

La superficie deve essere liscia e compatta, pulita e priva di grasso, eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco. Asportare completamente vernici e pitture. Sono supporti idonei i prodotti cementizi della linea TC200 e IC21.

POSA IN OPERA

Mescolare il prodotto prima dell'uso e applicare a una mano con pennello o rullo. È possibile diluire il prodotto con acqua fino al 20%. Si consiglia di applicare il prodotto 12 ore prima della posa del rivestimento decorativo.

Colore:	neutro o colorato
Aspetto:	liquido
Consumo:	0,3 kg/m ² circa
Peso specifico:	1,10 kg/lt.


AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Proteggere gli infissi prima dell'applicazione. In caso di pioggia interrompere immediatamente l'applicazione e proteggere le parti trattate. Non applicare su supporti a base gesso. Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano completamente stagionati.

IMBALLO

Secchielli da lt 5 e 15.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Il trattamento delle superfici che devono ricevere il rivestimento decorativo acrilsilossanico verrà eseguito mediante un primer, tipo SILANPRIMER della **Innovazioni Group srl**, costituito da resine silossaniche, leganti acrilici e additivi vari. Le superfici da trattare devono essere asciutte e la temperatura ambiente deve essere compresa tra i 10°C e i 30°C. L'applicazione del prodotto dovrà essere eseguita con pennello o rullo con un consumo medio di 0,30 kg/m².