

#### TIPOLOGIA

Intonaco di sottofondo costituito da calce idraulica naturale NHL 3.5, cariche selezionate e additivi vari. Applicabile (sia all'interno che all'esterno) su tufo, mattoni, pietre e laterizi. Prodotto altamente traspirante, risulta particolarmente indicato nei lavori di restauro in quanto la sua composizione lo rende molto simile alle malte storiche impiegate nel passato.

#### PREPARAZIONE

Applicare su supporti omogenei, resistenti, puliti e non eccessivamente asciutti. Superfici a muratura mista vanno trattate con rinzafo. Irregolarità superiori a 2.5 cm vanno livellate con il prodotto almeno un giorno prima. Non applicare spessori superiori a 2 cm per mano; lo spessore finale desiderato deve essere ottenuto con due sole applicazioni.

#### POSA IN OPERA

Il prodotto può essere applicato a mano o con macchina intonacatrice. Applicare l'intonaco sul supporto, quindi attendere alcuni minuti prima di livellare con staggia in alluminio. Cessata la fase plastica, a intonaco già indurito, è possibile rabottare per ottenere una superficie civile grossolana. Per la finitura dell'intonaco si consiglia l'impiego di Rasocalcix, Decorcalcix o Coccioalcix.

Cod: 60700 / Grigio

Colore:	bianco, grigio, beige
Acqua di impasto:	20% circa
Tempo di lavorabilità:	60 minuti circa
Resa:	13-14 kg / m <sup>2</sup> per cm
Granulometria:	< 2 mm
Peso specifico della polvere:	1400 Kg / m <sup>3</sup> circa
Resistenza a compressione:	1,50 N/mm <sup>2</sup>
Classe:	UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)



#### AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare su fondi particolarmente assorbenti. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

#### IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

#### STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi otto.

#### LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di intonaco rustico, su pareti verticali e orizzontali, per interni ed esterni, con malta premiscelata a calce idraulica, tipo INTOCALCIX della *Innovazioni Group Srl*, costituita da calce idraulica naturale, cariche carbonatiche selezionate, fibre sintetiche e additivi vari. L'applicazione dovrà avvenire manualmente o con macchina intonacatrice in modo da realizzare uno spessore finale di .....cm.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.