LINEA 7

BIOEDILIZIA

# Rasocalcix

Cod: 60701

*TIPOLOGIA*
Rasante per interni ed esterni costituito da calce idraulica naturale, cariche selezionate e additivi vari. Idoneo per rasatura di intonaci a calce idraulica tipo INTOCALCIX e intonaci tradizionali. Prodotto altamente traspirante, risulta particolarmente indicato nei lavori di restauro in quanto la sua composizione lo rende molto simile alle malte storiche impiegate nel passato.

*PREPARAZIONE*
Miscelare il prodotto in acqua con agitatore a frusta a basso numero di giri. Rapporto di miscelazione sei litri di acqua pulita per sacco di prodotto.

*POSA IN OPERA*
Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e successivamente stendere con frattazzo di acciaio uno strato di spessore non superiore a 2 mm per mano; rifinire con frattazzino in spugna o lamando con spatola in acciaio, secondo l'effetto estetico desiderato.

| | |
|---|---|
| Colore: | bianco, grigio, beige |
| Acqua di impasto: | 24% circa |
| Tempo di lavorabilità: | 60 minuti circa |
| Consumo: | 1,3 kg / $m^2$ per mm |
| Granulometria: | < 0,8 mm |
| Peso specifico della polvere: | 1360 kg / $m^3$ circa |
| Attesa per il painting: | 21 giorni |
| Classe: | UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) |

*AVVERTENZE*
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare su fondi particolarmente assorbenti. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

*IMBALLO*
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

*STOCCAGGIO*
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi otto.

*LEGENDA*
I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

*VOCE DI CAPITOLATO*
Le superfici saranno finite con rasante premiscelato a calce idraulica, per esterni e interni, tipo RASOCALCIX della ***Innovazioni Group Srl***, costituito da calce idraulica naturale, cariche selezionate e additivi vari. L'applicazione dovrà essere eseguita in due mani con frattazzo metallico e rifinito con frattazzino di spugna.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.