

TIPOLOGIA

Malta da rinzafo promotrice d'adesione per intonaci a base di calce idraulica naturale. Applicabile sia manualmente che con macchina intonacatrice risulta idonea per la preparazione di superfici in laterizio, tufo e pietre naturali. Composta da calce idraulica naturale, inerti selezionati e additivi atti a migliorare sia l'adesione che la lavorabilità. Particolarmente indicata per il trattamento di superfici di edifici storici in quanto la sua composizione la rende compatibile alle malte impiegate nel passato.

PREPARAZIONE

La superficie della muratura deve essere pulita ed esente da polvere, oli o parti in fase di distacco. Miscelare il prodotto in acqua con agitatore a frusta a basso numero di giri per piccoli lavori oppure impastare in betoniera da cantiere o in mescolatrici a coclea da silos. Rapporto di miscelazione: cinque/sei litri di acqua pulita per sacco di prodotto.

POSA IN OPERA

Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, utilizzare il prodotto come una tradizionale malta da rinzafo tenendo presente di applicarlo in un'unica mano per uno spessore complessivo di circa 5mm.

Colore:	nocciola
Granulometria:	< 3 mm
Acqua d'impasto:	22% circa
Tempo di lavorabilità:	90 minuti circa
Massa volumica dopo indurimento:	1800 kg/m ³ circa
Consumo:	4-5 Kg/m ² circa
Resistenza a compressione:	classe CSII
Reazione al fuoco:	classe A1
Classe:	UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. Non applicare su supporti sfarinanti. Non applicare in caso di pioggia.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Le superfici da intonacare saranno preventivamente trattate con malta da rinzafo per murature in mattoni, tufo, pietra tipo FONDOCALCIX della *Innovazioni Group Srl*, costituita da calce idraulica naturale, cariche selezionate e additivi vari. L'applicazione verrà eseguita a mano o con macchina intonacatrice per un consumo medio di 4 kg/m².