

TIPOLOGIA

La scagliola FASCIA VERDE è un gesso da intonaco ottenuto per cottura di pietra di gesso selezionata per purezza e bianchezza. La scagliola FASCIA VERDE è costituita da gesso-emidrato con tracce di anidride III. Idonea per la finitura di intonaci grezzi a base gesso.

PREPARAZIONE

In un recipiente contenente 17,5 lt di acqua, versare a spolvero e gradatamente un sacco di scagliola da kg 25 distribuendola su tutta la superficie e fino a scomparsa del velo d'acqua. Se dovesse affiorare ancora dell'acqua, aggiungere nell'impasto ancora un po' di scagliola.

POSA IN OPERA

Lasciare riposare l'impasto per qualche istante poi cominciare a omogeneizzare l'impasto lentamente e successivamente stendere su un supporto con l'apposito attrezzo. L'applicazione deve avvenire su supporto asciutto e privo di polvere; le parti friabili e poco assorbenti vanno asportate e le imperfezioni corrette con stucco idoneo. Le superfici in cemento vanno trattate con primer SG1 e devono essere esenti da oli e sostanze distaccabili; le superfici molto assorbenti vanno un po' inumidite, mentre le superfici lisce devono essere "grattate".

Colore:	bianco
Acqua d'impasto:	70% circa
pH:	6,8
Tempo di lavorabilità:	22 minuti circa
Residuo a 200 µm:	< 1%
Resistenza a flessione:	2,8 N/mm ²
Resistenza a compressione:	5,1 N/mm ²
Inizio presa (ago di Vicat):	> 22 minuti
Fine presa (ago di Vicat):	< 40 minuti
Espansione lineare:	2 mm/m
Peso specifico della polvere:	750 kg/m ³ circa
Consumo:	1 kg/m ² per mm di spessore
Classe:	UNI EN 13279-1: Legante a base gesso per uso interno tipo A

Cod: 60800-V / Bianco

**AVVERTENZE**

Non applicare su fondi fortemente assorbenti e con temperature inferiori a +5° C e superiori a +30° C. Evitare di aggiungere acqua all'impasto in fase di presa.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1500.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e su pallet, lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a sei mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Gli intonaci di sottofondo dovranno essere rifiniti con gesso scagliola, tipo SCAGLIOLA FASCIA VERDE della Innovazioni Group Srl, fino a ottenere un aspetto liscio speculare con uno spessore medio di 3 mm.