

TIPOLOGIA

La scagliola FASCIA ROSSA è un gesso da presa ottenuto per cottura di pietra di gesso selezionata per purezza e bianchezza. La scagliola FASCIA ROSSA è costituita da gesso-emidrato con tracce di anidride III. Risulta particolarmente idonea per la realizzazione di statue cornici e rosoni. Può essere utilizzata anche come strato di finitura di intonaci grezzi a base gesso.

PREPARAZIONE

In un recipiente contenente 16 lt di acqua, versare a spolvero e gradatamente un sacco di scagliola da kg 25 distribuendola su tutta la superficie fino a scomparsa del velo d'acqua. Se dovesse affiorare ancora dell'acqua, mettere nell'impasto ancora un po' di scagliola. Per il confezionamento di manufatti la scagliola va impastata con miscelatore a pale per circa 1 minuto, tenendo presente che i tempi di presa si riducono all'aumentare del tempo di miscelazione.

POSA IN OPERA

Lasciare riposare l'impasto per qualche minuto poi cominciare a omogeneizzare l'impasto lentamente e successivamente stendere su un supporto con l'apposito attrezzo. L'applicazione deve avvenire su supporto asciutto e privo di polvere; le parti friabili e poco assorbenti vanno asportate e le imperfezioni corrette con stucco idoneo. Le superfici in cemento vanno trattate con primer SG1 e devono essere esenti da oli e sostanze distaccabili; le superfici molto assorbenti vanno un po' inumidite, mentre le superfici lisce devono essere "grattate".

Colore:	bianco
Acqua d'impasto:	60% circa
pH:	6,8
Tempo di lavorabilità:	20 minuti circa
Residuo a 200 µm:	< 1%
Resistenza a flessione:	2,9 N/mm ² circa
Resistenza a compressione:	9.0 N/mm ² circa
Inizio presa (ago di Vicat):	16/18 minuti
Fine presa (ago di Vicat):	23/27 minuti
Espansione lineare:	1,9 mm/m circa
Peso specifico della polvere:	750 kg/m ³ circa
Consumo:	1 kg/m ² per mm di spessore
Classe:	UNI EN 13279-1: Legante a base gesso per uso interno tipo A

Cod: 60800-R / Bianco


AVVERTENZE

Non applicare su fondi fortemente assorbenti e con temperature inferiori a +5° C e superiori a +30° C.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1500.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e su pallet, lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a sei mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Gli intonaci di sottofondo dovranno essere rifiniti con gesso scagliola, tipo SCAGLIOLA FASCIA ROSSA della **Innovazioni Group srl**, fino a ottenere un aspetto liscio speculare con uno spessore medio di 3 mm.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.