Gesso comune

Cod: 60802

TIPOLOGIA
Gesso da presa ottenuto per cottura di pietra di gesso in forni rotativi. È' un prodotto naturale costituito da solfato ti calcio emidrato con tracce di anidride e presenta una granulometria grossolana.

IMPIEGO
Viene impiegato generalmente come materiale da riempimento di fessure e cavità o per fissaggi rapidi. Risulta particolarmente idoneo nella realizzazione di forni in muratura.

Colore:	biancastro
Tempo di lavorabilità:	5-10 minuti
Peso specifico della polvere:	1115 kg/m³ circa
pH (in soluzione acquosa):	neutro
Reattività chimica:	nessuna

AVVERTENZE
Non vi sono avvertenze particolari.

IMBALLO
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1500.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a otto mesi.

LEGENDA
I valori riportati si riferiscono a prove effettuale in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.