

TIPOLOGIA

Intonaco premiscelato costituito da gesso emirato e anidro, perlite espansa e opportuni additivi; applicabile sia manualmente che con macchina intonacatrice. Può essere applicato su pareti, soffitti, supporti in laterizio, latero-gesso, tufo e su pareti intonacate con intonaco a calce tradizionale (purché perfettamente stagionato).

PREPARAZIONE

Le superfici di applicazione devono essere pulite, prive di polvere e sostanze oleose. Tutte le superfici in calcestruzzo o quelle molto lisce devono essere preventivamente trattate con primer SG1 o Aggrappante. Applicare gli appositi paraspigoli e servirsi di opportune guide per ottenere lo spessore desiderato e la perfetta planarità delle pareti.

POSA IN OPERA

Applicare il prodotto con apposita macchina intonacatrice dosando il flusso d'acqua in modo da ottenere un impasto omogeneo, scorrevole e consistente. Si consiglia uno spessore di applicazione di 1,5 cm.; qualora si voglia ottenere uno spessore maggiore di quello consigliato devono essere applicate più mani intervallate di almeno 15 minuti. Si consiglia di rifinire l'intonaco con i prodotti della linea RASOFINISH.

Cod: 60803

Colore:	bianco
Granulometria:	< 2 mm
Acqua d'impasto:	60% circa
Densità della malta fresca:	1320 kg/m ³ circa
Densità della malta indurita	876 kg/ m ³ circa
Resistenza al fuoco:	REI 180 (muratura in laterizio da 8 cm intonacata su entrambe le facce con Intosud avente spessore 2 cm per faccia)
Reazione al fuoco:	classe 0
Resistenza a compressione:	3,5 N/mm ² circa
Consumo:	8-9 kg/m ² per cm di spessore
Coefficiente di conducibilità termica:	0,086 W/m*K
Durata dell'impasto:	120 minuti circa
Classe:	UNI EN 13279-1: Intonaco leggero base gesso a proiezione meccanica per uso interno tipo B6/50/2


AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non può essere applicato sul legno e superfici metalliche. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a +5° C e inferiori a +30° C. Evitare l'applicazione in ambienti troppo ventilati.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600 o sfuso in silos.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a otto mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonacatura di pareti interne con intonaco monostrato, di colore bianco, tipo INTOSUD della *Innovazioni Group Srl*, a base di solfato di calcio, calce idrata, inerti leggeri (perlite espansa) sabbie selezionate e additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione. L'intonaco avrà uno spessore compreso tra 7 mm e 15 mm e sarà applicato con macchina intonacatrice o a mano su pareti orizzontali e verticali. La successiva lavorazione superficiale sarà eseguita con staggia e frattazzo. Dopo l'irrigidimento (circa 4 ore) il materiale va spianato con la lama o il rabot e a distanza di un giorno si completa la finitura con gli appositi prodotti di lisciatura.