

TIPOLOGIA

Finitura liscia a base di gesso emidrato, cariche micronizzate e additivi vari, idonea per la rasatura di intonaci a base gesso quali Intosud e Intosud grezzo o intonaci cementizi della linea IC21. RASO136 garantisce un'ottima traspirabilità, mostra un'ottima lavorabilità e conferisce alle pareti un effetto estetico molto gradevole.

PREPARAZIONE

La muratura deve essere asciutta e priva da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli e grassi, devono essere preventivamente rimosse. Le superfici di calcestruzzo vanno obbligatoriamente trattate preventivamente con primer Aggrappante.

POSA IN OPERA

Spargere lentamente il contenuto di un sacco da 25kg di RASO136 in circa 16 litri di acqua pulita e lasciare riposare l'impasto per circa 1 minuto senza mescolare. A questo punto agitare localmente la parte che di desidera prelevare dal contenitore fino ad ottenere la pastosità desiderata e applicare una prima mano con frattazzo metallico liscio. Le successive riprese vanno effettuate quando la prima mano non è ancora completamente asciutta. L'impasto ha una durata di circa 40 minuti.

Colore:	bianco
Granulometria:	< 200 µm
Acqua d'impasto:	65% circa
Peso specifico della polvere:	650 kg/m ³ circa
Coefficiente di conducibilità termica:	0,30 W/m*K
Consumo:	1 kg/m ² per mm di spessore
Classe:	UNI EN 13279-1: Rasatura base gesso per uso interno tipo B3/50/2

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali, si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Se il materiale ha già iniziato la presa evitare l'aggiunta di acqua, piuttosto impastare un po' di materiale fresco per completare i lavori iniziati. Applicare le tinteggiature finali dopo la completa stagionatura. Evitare l'applicazione a spessori elevati, per intonaci tradizionali e premiscelati cementizi si consiglia di applicare preliminarmente due mani di tonachina TC100. Non utilizzare quantitativi di acqua d'impasto superiori a quelli indicati.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1500.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a sei mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura a strato sottile di intonaci interni eseguita con malta premiscelata (con granulometria inferiore a 200micron) tipo RASO136 della *Innovazioni Group Srl* costituita da solfato di calcio emidrato, cariche carbonatiche micronizzate e additivi vari, applicata a più mani con spatola metallica al fine di ottenere una superficie perfettamente liscia pronta a ricevere la coloritura.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.